

1. Ausfertigung

Güteüberwachung KSSR - Prüfstelle -
Schulze-Delitzsch-Str.25, 30938 Großburgwedel

Union Weserkieswerk GmbH & Co. KG
Godelheimer Straße 55
37671 Hörter

- Werk Hörter - Lühtringen (Werk Nr. 8.467-1/1) -

Großburgwedel, 05. Juli 2021
Dr.S.

Korngruppen 0/2, 2/8, 8/16 und 16/32
Auftragsprüfung

Prüfzeugnis Nr. 42283-42286/21 (A)

1 Vorgang

Die Proben wurden am 21.04.2021 im Beisein von Herrn Spenrath (BÜV NW) entnommen und am 05.05.2021 in unserer Prüfstelle angeliefert. Die Proben erhielten unsere Probenkennzeichnung 11520.

Wir erhielten den Auftrag, die Kornzusammensetzung und den Gehalt an Feinanteilen, die Kornform (*FI*), den Gehalt an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen und an organischen Bestandteilen, den Gehalt an säurelöslichem Sulfat sowie den Gesamtschwefelgehalt auf Einhaltung der Anforderungen nach EN 12620:2008-07 bzw. DIN 1045-2:2008-08, Anhang U zu prüfen sowie die Kornrohddichte und die Wasseraufnahme zu bestimmen.

Wenn nicht anders vereinbart, werden die Proben vier Wochen lang aufbewahrt.

2 Prüfungen und Ergebnisse

2.1 Kornzusammensetzung (Siebdurchgang in M.-%) Prüfung nach DIN EN 933-1 und DIN EN 933-2

2.1.1 Feine Gesteinskörnungen

Korngruppe	0/2						
	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	2,8	4,0
Prüfsiebe in mm	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	2,8	4,0
Durchgang in M.-%	1,4	8,1	43,0	79,9	94,7	99,1	100,0
Anforderung in M.-% ¹⁾	-	(-)±25 ²⁾	-	(-)±20 ²⁾	85 bis 99 (-)±5 ²⁾	95 bis 100	100

¹⁾ Kategorie G₇₅ nach EN 12620 (Regelanforderung nach DIN 1045-2, Anhang U)

²⁾ Grenzabweichungen für feine Gesteinskörnungen gemäß EN 12620;
die vom Hersteller anzugebende typische Korngrößenverteilung liegt uns nicht vor

Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten.
Es darf nur ungekürzt weitergegeben werden.

2.1.2 Grobe Gesteinskörnungen

Korngruppe	2/8					
Prüfsiebe in mm	1,0	2,0	4,0	8,0	11,2	16,0
Durchgang in M.-%	2,6	10,6	49,8	98,9	100,0	100,0
Anforderung in M.-% ¹⁾	0 bis 5	0 bis 20	-	85 bis 99	98 bis 100	100

Korngruppe	8/16				
Prüfsiebe in mm	4,0	8,0	16,0	22,4	31,5
Durchgang in M.-%	0,7	7,4	85,8	100,0	100,0
Anforderung in M.-% ¹⁾	0 bis 5	0 bis 20	85 bis 99	98 bis 100	100

Korngruppe	16/32					
Prüfsiebe in mm	8,0	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
Durchgang in M.-%	1,1	13,3	74,6	100,0	100,0	100,0
Anforderung in M.-% ¹⁾	0 bis 5	0 bis 20	-	85 bis 99	98 bis 100	100

¹⁾ Kategorie G_c85/20 nach EN 12620 (Regelanforderung nach DIN 1045-2, Anhang U); der Siebdurchgang durch D darf unter Umständen auch mehr als 99 % Massenanteil betragen; in diesen Fällen muss der Hersteller die typische Kornzusammensetzung aufzeichnen und angeben

2.2 Feinanteile Prüfung nach DIN EN 933-1

Korngruppen	0/2	2/8	8/16	16/32
Ist in M.-%	0,9	1,0	0,4	0,5
Anforderung in M.-% (Kategorie)	≤ 3 ¹⁾ (f ₃)	≤ 1,5 ¹⁾ (f _{1,5})	≤ 1,5 ¹⁾ (f _{1,5})	≤ 1,5 ¹⁾ (f _{1,5})

¹⁾ Regelanforderung nach DIN 1045-2, Anhang U

2.3 Kornform grober Gesteinskörnungen (Flakiness Index) Prüfung nach DIN EN 933-3

Korngruppen	2/8	8/16	16/32
Masse der Messprobe in g	616,0	2635,1	10079,6
Plattigkeitskennzahl (F) in M.-%	23	20	25
Anforderung in M.-% (Kategorie)	≤ 50 ¹⁾ (F ₅₀)	≤ 50 ¹⁾ (F ₅₀)	≤ 50 ¹⁾ (F ₅₀)

¹⁾ Regelanforderung nach DIN 1045-2, Anhang U

2.4 Organische Stoffe Prüfung nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1

Korngruppen	0/2	2/8
Färbung der Natronlauge	heller ¹⁾	heller ¹⁾

¹⁾ im Vergleich zur Farbbezugslösung; Nachweis, dass die Gesteinskörnung keine signifikante Menge an Humus enthält

2.5 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen

Prüfung nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2

Korngruppen	0/2	2/8
Ist in M.-%	0,0	0,0
Regelanforderung nach DIN 1045-2, Anhang U in M.-%	$\leq 0,5$ ¹⁾	$\leq 0,1$ ¹⁾

¹⁾ gemäß EN 12620 (Anhang G.4) sollten 0,25 M.-% für feine Gesteinskörnungen und 0,05 M.-% für grobe Gesteinskörnungen nicht überschritten werden, wenn die Oberflächenbeschaffenheit des Betons von Bedeutung ist

2.6 Säurelösliches Sulfat

Prüfung nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 12 ¹⁾

Korngruppen	0/2	8/16
Ist in M.-%	< 0,070	< 0,070
Anforderung (Kategorie) gemäß EN 12620	$\leq 0,2$ M.-% ²⁾ (AS _{0,2})	
Regelanforderung (Kategorie) nach DIN 1045-2, Anhang U	$\leq 0,8$ M.-% ²⁾ (AS _{0,8})	

¹⁾ Analyse durchgeführt von der Gesellschaft für Bioanalytik (GBA) mbH, Hildesheim

²⁾ für Gesteinskörnungen außer Hochofenstüchschlacken

2.7 Gesamt-Schwefel

Prüfung nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 11 ¹⁾

Korngruppen	0/2	8/16
Ist in M.-%	< 0,080	< 0,080
Anforderung gemäß EN 12620	≤ 1 M.-% ²⁾	
Regelanforderung nach DIN 1045-2, Anhang U	≤ 1 M.-% ²⁾	

¹⁾ Analyse durchgeführt von der Gesellschaft für Bioanalytik (GBA) mbH, Hildesheim

²⁾ gemäß EN 12620 für Gesteinskörnungen außer Hochofenstüchschlacken

2.8 Kornrohddichte

Prüfung nach DIN EN 1097-6, Anhang A.4 - Pyknometerverfahren

Korngruppen	0/2		2/8		8/16		16/32	
Prüfdatum	17.06.2021		17.06.2021		17.06.2021		17.06.2021	
Trockenrohddichte ρ_p in Mg/m ³ - Einzelwerte	2,645	2,641	2,626	2,635	2,603	2,598	2,597	2,598
Trockenrohddichte ρ_p in Mg/m ³ - Mittelwert	2,64		2,63		2,60		2,60	
Rohddichte auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis ρ_{ssd} in Mg/m ³ - Einzelwerte ¹⁾	2,624	2,620	2,553	2,561	2,543	2,538	2,541	2,542
Rohddichte auf wassergesättigter und oberflächentrockener Basis ρ_{ssd} in Mg/m ³ - Mittelwert ¹⁾	2,62		2,56		2,54		2,54	

¹⁾ anhand der Ergebnisse aus Abschnitt 2.9 dieses Prüfzeugnisses berechnet

2.9 Wasseraufnahme

Prüfung nach DIN EN 1097-6, Abschnitt 8 bzw. 9

Korngruppen	0/2				2/8				8/16				16/32			
Einzelwerte in M.-%	0,5	0,5	0,5	0,5	1,7	1,9	1,7	1,8	1,5	1,5	1,4	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4
Mittelwert in M.-%	0,5				1,8				1,5				1,4			

2.10 Gehalt an wasserlöslichen Chlorid-Ionen

Prüfung nach DIN EN 1744-1, Abschnitt 7 ¹⁾

gemäß Prüfzeugnis Nr. 41363-41366/20 (A) vom 22.07.2020

Korngruppen	0/2	8/16
Ist in M.-%	0,001	0,000
Anforderung gemäß DIN 1045-2 in M.-%	$\leq 0,02$ ²⁾ $\leq 0,04$ ³⁾ $\leq 0,15$ ⁴⁾	

¹⁾ Analyse durchgeführt von der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH, Fellbach

²⁾ gemäß DIN 1045-2, Anhang U für Beton mit Spannstahlbewehrung

³⁾ Regelanforderung gemäß DIN 1045-2, Anhang U

⁴⁾ gemäß DIN 1045-2, Anhang U für Beton ohne Betonstahlbewehrung oder anderes eingebettetes Metall

2.11 Frostwiderstand

Prüfung nach DIN EN 1367-1

gemäß Prüfzeugnis Nr. 41363-41366/20 (A) vom 22.07.2020

Prüfkornklasse	Absplitterungen in M.-%					
	Einzel-Prüfwerte (F)			Mittelwert (F)	gemäß DIN 1045-2, Anhang U für die Expositionsklasse XF3	Regelanforderung nach DIN 1045-2, Anhang U
8/16 mm	0,7	0,6	0,7	0,7	≤ 2 (F ₂)	≤ 4 (F ₄)

2.12 Frost-Tausalz-Widerstand (NaCl)

Prüfung nach DIN EN 1367-6 mit 1 %iger NaCl-Lösung

gemäß Prüfzeugnis Nr. 41363-41366/20 (A) vom 22.07.2020

Prüfkornklasse	Absplitterungen in M.-%				
	Einzel-Prüfwerte (F)			Mittelwert (F _{NaCl})	Anforderung
8/16 mm	4,2	3,9	4,0	4	≤ 8 ¹⁾

¹⁾ nach DIN 1045-2:2008-08, Anhang U für Kategorie MS₁₈ und nach ZTV-ING für die Expositionsclassen XF2 und XF4

Güteüberwachung KSSR
- Prüfstelle -

B. Schramm

Dipl.-Geol. Dr. B. Schramm
Leiter der Prüfstelle

